



Allgemeines:

SBR EPDM, schwarz, Commercial schwefelvernetzt

Standardqualität - für geringe Anforderungen

Made in EU – „CO2 footprint“
Ozonbeständig Rissstufe 2 / 48h,50pphm,40°C

Verpackung: Stretchfolie, etikettiert
Standardrollung in Talkum

*SVHC-frei

Einsatztemperaturbereich

Medium	dyn.(stat.)	max.	kurzzeitig
Luft	(-30)°C	+70°C	+90°C

Druckverformungsrest DIN ISO 815

Dauer	Temperatur	DVR
22h	+70°C	50%

Auma/Pressplatten	Dicke mm	Breite mm	Länge mm
401109100	1,00	1.400	20.000
401109200	2,00	1.400	20.000
401109300	3,00	1.400	10.000
401109400	4,00	1.400	10.000
401109500	5,00	1.400	10.000
401109600	6,00	1.400	10.000
401109800	8,00	1.400	5.000
401109000	10,00	1.400	5.000
421309120	12,00	1.400	5.000
421309150	15,00	1.400	5.000
421309200	20,00	1.400	5.000
421309250	25,00	1.400	5.000
421309300	30,00	1.400	5.000
421309400	40,00	1.400	5.000
421309500	50,00	1.400	5.000

Eigenschaften:

Härte [Shore A]:	ISO 48-4	70±7
Dichte [g/cm³]:	ISO 1183-1	~1,55
Reißfestigkeit [N/mm²]:	ISO 37 Typ 2 *1)	4
Reißdehnung [%]:	ISO 37 Typ 2 *1)	200

entspricht WDK-Leitlinie 2201 : 2020-10 "Qualitätsmerkmale von Elastomerplatten und Bahnen"

Beständigkeiten:

Ozonbeständigkeit:	Rissstufe 2 ISO 1431-1:48h, 50pphm, 40°C
Witterungsbeständigkeit:	befindet sich in Erprobung
Ölbeständigkeit:	nicht beständig
Benzinbeständigkeit:	nicht beständig
Säurebeständigkeit:	beständig
Starke Basen:	bedingt beständig
Verschleißfestigkeit:	nicht geeignet

WST WINKEL

► Die Möglichmacher.

NEU und Exklusiv!

SEMPERIT A 9509
Starke Leistung, fairer Preis!
DIE Alternative zu Import-EPDM/SBR!

PAK-Hinweis:

Bezugnehmend auf einen [internationalen Proficiency Test](#) und die Informationen, die wir von den Prüflabors über die Genauigkeit der Prüfergebnisse erhalten haben, möchten wir Sie informieren, dass Testergebnisse von verschiedenen Prüflabors für die gleiche Probe unterschiedliche Ergebnisse aufweisen können:

* Prüfergebnisse der 10PAK mit individuellen Grenzwerten von < 1 mg/kg im Messbereich um den Grenzwert sind nur auf ca. ± 70% genau.

* Prüfergebnisse für den Summengrenzwert von < 50 mg/kg sind nur ca. auf ± 35% genau.

Unsere Testergebnisse werden ohne Gewähr nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt, ohne uns rechtlich zu verpflichten. Unsere Tests befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen hinsichtlich der jeweiligen vorgesehenen Anwendung.

*SVHC < 0,1%. Anmerkung: Für Konsumgüter mit Hautkontakt gibt es weitere Beschränkungen nach REACH.

Wichtige Hinweise:

*1)

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig ausgearbeitet, um unsere Kunden umfassend und bestmöglich zu beraten. Die angeführten Informationen, Zahlen, Berechnungen, Prüfwerte und Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und stellen das Ergebnis langjähriger Versuche und Erprobungen dar. Die individuellen Einsatzbedingungen nehmen Einfluss auf den Gebrauch jedes einzelnen Produktes, so dass die Informationen in diesem Datenblatt nur als grobe Richtlinien betrachtet werden dürfen. In jedem Fall obliegt es dem Kunden, seine Einsatzbedingungen insbesondere dahingehend zu prüfen, ob die spezifizierten Qualitätskriterien unserer Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck ausreichen. Im Zweifelsfall (z.B. chemische Beständigkeit) kontaktieren Sie bitte unsere qualifizierten Fachleute. Der Einsatz unserer Produkte erfolgt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Wir haben keinen Einfluss auf die Anwendung und den individuellen Einsatzzweck. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte entsprechend den Allgemeinen Verkaufsbedingungen, welche auf Anfrage verfügbar bzw. auf unserer Website abrufbar sind. ©Copyright 2020 Semperit

Jederzeitige Änderungen vorbehalten. Um stets die neuesten Produkt- und Sicherheitsinformationen zu erhalten, besuchen Sie regelmäßig unsere Website (www.semperitgroup.com) oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen Semperit-Anwendungstechniker. Weitere wichtige allgemeine Informationen hinsichtlich Sortiment, Lagerhaltung und Toleranzen finden Sie auf unserer Website (www.semperitgroup.com) und müssen ausnahmslos eingehalten werden.