

KLARLACK 2in1

GLÄNZEND

Innen- und Außenbereich
 Grund- und Deckanstrich in einem Arbeitsschritt
 wasserverdünnbar/umweltfreundlich
 geruchsarm
 schnell trocknend/blockfest
 leicht zu verarbeiten und sehr guter Verlauf
 entspricht DIN EN 71.3 geeignet für Kinderspielzeug



Beschreibung: Wasserverdünnbare, schichtbildende Dispersions-Lackfarbe. Geruchsarm, da schadstoff- und lösungsmittelfrei. Glasklar auf trocknender, dauerelastischer Grund- und Deckanstrich mit hervorragender Licht- und Wetterbeständigkeit. Entspricht DIN EN 71.3 geeignet für Kinderspielzeug, da speichel- und schweißecht. Bifunktional durch Hybrid-Technologie.	Trockenzeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit) staubtrocken/griffest: nach ca. 2 Stunden überarbeitbar: nach ca. 4 Stunden durchgetrocknet: nach ca. 4 Tagen Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!
Lichtbeständigkeit: sehr gut Wetterbeständigkeit: Wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18 363 Verträglichkeit: ---	Inhaltsstoffe: Hybridtechnologie aus Reinacrylatdispersion und einer speziellen Alkydharzemulsion ohne Cobaltsalze, Glykole, Additive, Wasser, Konservierungsmittel 2-Methyl-2(H)-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3-(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188.
Verwendungszweck: Nach entsprechender Vorbehandlung besonders geeignet für maßhaltige Holzbauteile wie Verkleidungen, Ausbauplatten, Möbel, Türen usw. ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen! Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und rostfrei sowie tragfähig sein. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Altanstrichteile sind mit Abbeizer zu entfernen. Haftende Altanstriche sind gut anzuschleifen (Staubmaske tragen). Vor Gebrauch gut aufrühren. In den meisten Fällen ist Klarlack 2in1 ohne Grundierung einsetzbar. Ausnahmen auf Holz: a) rohes Holz im Außenbereich mit Holzgrundierung (Bläueschutz) vorbehandeln. b) Zwischenanstrich ca. 20 % verdünnt und Schlussanstrich mit Klarlack 2in1 unverdünnt c) für Renovierung auf Altanstrichen genügen 1 – 2 Anstriche mit Klarlack 2in1	VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für Klarlack 2in1 (Kat.A/d) 130 g/l (2010). Klarlack 2in1 enthält max. 80 g/l VOC. WGK: 1 GISBAU-Code: BSW20 GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt
Ergiebigkeit: ca. 12 m²/ltr., bei einem Anstrich, abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen: Wasser Werkzeug: Acrylpinsel, kurzflorige Nylonrolle Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife	Farbtöne Farblos Verpackungsgrößen: 125 ml; 375 ml ; 750 ml Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.