

Gummiprofile

Fender profil

VRTRADE



TECHNISCHE DATEN	Norm	Einheit	
Polymer		EPDM	
Dichte	ASTM D3575	1.25 +/-0.05	g/cm3
Härte	ASTM D2240	70 ⁰ +/-5	Shore A
Zugfestigkeit	ISO 37	8	MPa
Bruchdehnung	ISO 37	≥ 350	%
Reißfestigkeit		60	N/mm
Druckverformungsrest 24h / 70 ⁰ C		40	%
Dauertemperatur		-40 ⁰ C - +100 ⁰ C	
Tolleranzen nach	DIN ISO 3302-1	E2/E3	
Herkunftsland		Italien	

BESTÄNDIGKEIT CHEMIKALIEN

Verdünnte Säuren und Basen	Medium
Konzentrierte Säuren und Basen	Nicht geeignet
Ozon	Ausgezeichnet
Öle und Kohlenwasserstoffe	Nicht geeignet