

Gummiprofile

Moosgummi Vierkantprofil

VRTRADE



TECHNISCHE DATEN		Norm	Einheit	
Polymer			EPDM	
Härte		ASTM D2240	15 ⁰ +/-5	Shore A
Dauertemperatur			-40 ⁰ C - +100 ⁰ C	
Tolleranzen nach		DIN ISO 3302-1	E2/E3	
Herkunftsland			Italien	
BESTÄNDIGKEIT CHEMIKALIEN				
Verdünnte Säuren und Basen		Medium		
Konzentrierte Säuren und Basen		Nicht geeignet		
Ozon		Ausgezeichnet		
Öle und Kohlenwasserstoffe		Nicht geeignet		