



MD SIL transparent Tube

Stand: Januar 19

Farbe	transparent
Basis	oxim
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C
Dichte	1,06 g/ml
Hautbildungszeit (23°C/55% RF)	ca. 5 - 10 Minuten
Haltbarkeit (zwischen +5°C und +25°C)	2 Jahre
Aushärtegeschwindigkeit	3 mm/24 h
Temperaturbeständigkeit nach Aushärtung	-50°C bis +250°C
Spannungsfestigkeit	>22 kV/mm
Shore Härte A	40
Mechanische Werte bei einer 2 mm Schicht	
Bruchdehnung (DIN 53504)	350 %
Produktbeschreibung	
MD SIL ist ein hochwertiges, 1-Komponentiges Dichtmittel welches bei Raumtemperatur zu einem Silikonkautschuk ausvulkanisiert. MD SIL bleibt elastisch mit hoher Adhäsion und kann somit dynamischen Belastungen wie z.B. Stößen und Vibrationen standhalten. MD SIL ersetzt herkömmliche Feststoffdichtungen und kann universell eingesetzt werden. Das Dichtmittel besitzt eine sehr hohe Temperaturbeständigkeit von -50°C bis +250°C. Bei MD SIL in der Automatik-Kartusche ist keine Pistole erforderlich.	
Produkteigenschaften	
- o ausgezeichnete Kälte-, Hitze- und Alterungsbeständigkeit mit einem ausgedehnten Anwendungsspektrum - o auf vielen Untergründen anwendbar - o hohe Viskosität - o gute Medienbeständigkeit	
Die Angaben sind Durchschnittswerte. Sie dienen lediglich zu Ihrer Information, begründen jedoch keine Gewährleistungsansprüche.	

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domssel.de
www.marston-domssel.de



Anwendung

Haftprüfungen vor der Anwendung werden empfohlen. Die Dichtflächen mit MARSTON-CLEANER reinigen. MD SIL einseitig, bei starken Rautiefen beidseitig auftragen und Teile montieren. Hautbildung nach ca. 10 Minuten. Duschhärtegeschwindigkeit 3,0 mm/24 h. MD SIL ist in den Farben transparent, schwarz, rot und aluminium lieferbar.

Anwendungsbeispiele

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">o Automobilbereich (für Stirnraddeckel, Getriebe, Scheinwerfer, Rückleuchten, etc.)o Türverkleidungen, Windschutzscheiben,o Kühltischindustrieo Schiffbauindustrieo Caravanbauo Viele Bereiche im Haushalto Traktorenbau | <ul style="list-style-type: none">o Motoren- und Elektroindustrieo Turbinen- und Kernkraftwerkeo Maschinen- und Getriebebauo Lebensmittelindustrieo Bergbauo Chemische- und petrochemische Industrieo Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke u.v.m. |
|--|---|

Verpackungseinheiten

8 Tuben á 85 g, geblistert

Artikelnummer

MSI.T.T80-BK

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülrich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domssel.de
www.marston-domssel.de